

FICHA TÉCNICA

CERTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN	NORMAS	Veneto xf ² ™ 2 mm	Veneto xf ² ™ Style Emme xf ² ™ Style Elle xf ² ™ Trentino xf ² ™ 2.5 mm	Linoleum xf ² ™ Bfl 2.5 mm	Originale Essenza Veneto Essenza 2.5mm	Veneto Sicuro xf ² ™ R10 2.5 mm	Etrusco xf ² ™ 2.5 mm	Linoleum Conductive xf ² ™ 2.5 mm	Linoleum SD Static Dissipative xf ² ™ 2.5 mm	Veneto xf ² ™ 3.2 mm
	ISO 24011 (EN 548)							Linóleo conductor	Linóleo disipador	Linóleo monocapa sobre revés Yute
Tipo de pavimento	EN 686	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN 687	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Certificación CE	EN 14041	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Clasificación	EN ISO 10874 Doméstico Comercial Industrial Ligero	Clases: 23 32 41	Clases: 23 34 43	Clases: 23 34 43	Clases: 23 34 43	Clases: 23 34 43	Clases: 23 34 43	Clases: 23 34 43	Clases: 23 34 43	Clases: 23 34 43
CARACTERÍSTICAS GENERALES	NORMAS									
Tratamiento de protección		xf ² ™	xf ² ™	xf ² ™	Essenza	xf ² ™	xf ² ™	xf ² ™	xf ² ™	xf ² ™
Espesor Total	EN ISO 24346	2.0 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	3.2 mm
Peso Total	EN ISO 23997	ca. 2 400 g/m²	ca. 3 000 g/m²	ca. 3 200 g/m²	ca. 3 000 g/m²	ca. 3 000 g/m²	ca. 3 000 g/m²	ca. 3 000 g/m²	ca. 3 000 g/m²	ca. 3 900 g/m²
Punzonamiento Estático	EN ISO 24343-1 Requerimiento norma Valor medio obtenido	≤ 0.15 mm ca. 0.07 mm	≤ 0.15 mm ca. 0.08 mm	≤ 0.15 mm ca. 0.08 mm	≤ 0.15 mm ca. 0.08 mm	≤ 0.15 mm ca. 0.08 mm	≤ 0.15 mm ca. 0.08 mm	≤ 0.15 mm ca. 0.08 mm	≤ 0.15 mm ca. 0.08 mm	≤ 0.15 mm ca. 0.10 mm
Flexibilidad	EN ISO 24344 Método	≤ 25 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 40 mm Ø
Formato	EN ISO 24341	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS									
Clasificación al fuego	EN 13501-1	C _{fl} s1	C _{fl} s1	B _{fl} s1	C _{fl} s1	C _{fl} s1	C _{fl} s1	C _{fl} s1	C _{fl} s1	C _{fl} s1
Toxicidad emisiones fuego	ISO 5659-2 (evaluación de acuerdo a EN 45545-2 Annex C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absorción ruidos por impacto	EN ISO 10140-3 /EN ISO 717-2	5 dB	6 dB	6 dB	6 dB	6 dB	6 dB	6 dB	6 dB	8 dB
Absorción Acústica	NF S31-074	Class C < 85 dB	Class C < 85 dB	Class C < 85 dB	Class C < 85 dB	Class C < 85 dB	Class C < 85 dB	Class C < 85 dB	Class C < 85 dB	Class B < 75 dB
Absorción acústica con Eláfono	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	14 dB	14 dB	14 dB	14 dB	14 dB	14 dB	Not applicable	Not applicable	15 dB
Sillas con ruedas	EN ISO 4918	Idóneo para oficinas con sillas con ruedas tipo W (Norm EN 12529)								
Comportamiento electrostático	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Resistencia Eléctrica	EN 1081 ESD-approval SP method 2472 EN/IEC 61340-4-	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	R1 ≤ 10⁸Ω R2 ≤ 10⁸Ω R ≤ 10⁸Ω R ≤ 10⁸Ω	R1 ≤ 10⁸Ω R2 ≤ 10⁸Ω 1x10⁸< R < 1x10⁹Ω R ≤ 10⁸Ω	- - - -
Resistencia a impactos	EN 259-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN 51130	DS: ≥ 0.30 R9	DS: ≥ 0.30 R9	DS: ≥ 0.30 R9	DS: ≥ 0.30 R9	DS: ≥ 0.30 R10	DS: ≥ 0.30 R9	DS: ≥ 0.30 R9	DS: ≥ 0.30 R9	DS: ≥ 0.30 R9
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Resistencia a ácidos diluidos, aceites, disolventes y productos alcalinos								
Resistencia térmica Calefacción radiante	EN ISO 10456	0.012 m² K/W Idóneo	0.015 m² K/W Idóneo	0.015 m² K/W Idóneo	0.015 m² K/W Idóneo	0.015 m² K/W Idóneo	0.015 m² K/W Idóneo	0.015 m² K/W Idóneo	0.015 m² K/W Idóneo	0.019 m² K/W Idóneo
Solidez Colores	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Presencia de compuestos Ftalatos	CEN ISO/TS 16181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Test de emisiones Tipo M1	EN ISO 16000-28 i.A., VDI 4302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lavabilidad	EN 12956 EN 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Determinación de actividad antibacteriana	ISO 22196	Bactericida natural (Bacteria mix - EColi and MRSA)								
Colours	19	60 (Veneto) 13 (Style Emme) 7 (Style Elle) 10 (Trentino)	Bajo pedido: 60 (Veneto Bfl) 13 (Style Emme Bfl) 7 (Style Elle Bfl) 16 (Etrusco Bfl) 10 (Trentino Bfl)	29 (Veneto) 3 (Originale Vegetale) 3 (Originale Minerale)	Bajo pedido: 60 (Veneto)	16	1	3		9

Silencio xf ² ™ 3.8 mm	Veneto Acoustic Cork xf ² ™ 4.4 mm	LinoWall 2 mm
-	-	Revestimiento para paredes
Linoleum on a foam backing	-	-
-	Linoleum on a corkment backing	-
Si	Si	EN 15102
Clases: 23 33 41	Clases: 23 34 42	Clases: - - -
xf ² ™	xf ² ™	xf ² ™
3.8 mm	4.4 mm	2.0 mm
ca. 3 450 g/m²	ca. 4 600 g/m²	ca. 2 900 g/m²
≤ 0.30 mm ca. 0.20 mm	≤ 0.40 mm ca. 0.25 mm	- -
≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	-
≤ 32 x 2 m or ≤ 32 x 1.95 m (subject to availability-please check upon order)		≤ 16 x 2 m
C _{fl} s1	C _{fl} s1	Bs2 d0
-	-	CTIg(4min.) = 0,06 and CTIg(8min.) = 0,09, testing with irradiance of 50 kW/m² without pilot flame
18 dB	15 dB	-
Class A < 65 dB	Class B < 75 dB	-
Not applicable	Not applicable	-
< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	Resistente a impactos
DS: ≥ 0.30 R9	DS: ≥ 0.30 R9	-
0.042 m² K/W Idóneo	0.045 m² K/W Idóneo	0.018 m² K/W
≥ 6	≥ 6	≥ 6
-	-	Libre de Ftalatos
-	-	Cumple
-	-	Extra lavable
27 (Veneto) 8 (Style Emme) 1 (Style Elle) 3 (Etrusco) Bajo pedido: 10 (Trentino)	Bajo pedido: 60 (Veneto)	6





LinoWall xf² 2 mm
0200-0045-DoP-2013-07
<http://professionals.tarkett.com>
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narri - ITALY
EN 15102:2007 4.1:2011



Veneto xf² 2 mm
0200-0010-DoP-2013-07
<http://professionals.tarkett.com>
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narri - ITALY
EN 14041:2004



Veneto xf² 2.5 mm
0200-0001-DoP-2013-07
<http://professionals.tarkett.com>
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narri - ITALY
EN 14041:2004



Veneto Essenza 2.5 mm
0200-0011-DoP-2013-07
<http://professionals.tarkett.com>
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narri - ITALY
EN 14041:2004



Style Emme xf²
0200-0034-DoP-2013-07
<http://professionals.tarkett.com>
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narri - ITALY
EN 14041:2004



Style Elle xf²
0200-0031-DoP-2013-07
<http://professionals.tarkett.com>
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narri - ITALY
EN 14041:2004



Veneto xf² Bfl 2.5 mm
0200-0014-DoP-2013-07
<http://professionals.tarkett.com>
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narri - ITALY
EN 14041:2004



Trentino xf² 2.5 mm
0200-0043-DoP-2013-07
<http://professionals.tarkett.com>
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narri - ITALY
EN 14041:2004



Originale Vegetale Essenza 2.5mm
0200-0046-DoP-2013-07
<http://professionals.tarkett.com>
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narri - ITALY
EN 14041:2004



Originale Minerale Essenza 2.5mm
0200-0049-DoP-2013-07
<http://professionals.tarkett.com>
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narri - ITALY
EN 14041:2004



Veneto Sicuro xf²
0200-0005-DoP-2013-07
<http://professionals.tarkett.com>
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narri - ITALY
EN 14041:2004



Etrusco xf²
0200-0020-DoP-2013-07
<http://professionals.tarkett.com>
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narri - ITALY
EN 14041:2004



Linoleum Conductive xf² 2.5 mm
0200-0041-DoP-2013-07
<http://professionals.tarkett.com>
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narri - ITALY
EN 14041:2004



Linoleum xf² SD
0200-0017-DoP-2013-07
<http://professionals.tarkett.com>
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narri - ITALY
EN 14041:2004



Veneto xf² 3.2 mm
0200-0012-DoP-2013-07
<http://professionals.tarkett.com>
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narri - ITALY
EN 14041:2004



Silencio xf² 3.8 mm
0200-0027-DoP-2013-07
<http://professionals.tarkett.com>
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narri - ITALY
EN 14041:2004

Estas informaciones dadas a título informativo son susceptibles de ser modificadas. (02/17).

Importante: A pesar de que los datos técnicos facilitados han sido revisados minuciosamente por Tarkett, la empresa se reserva el derecho a modificar sus especificaciones técnicas, colores y formatos. Debido a las limitaciones propias de las técnicas de impresión utilizadas en este documento, no se garantiza la exactitud de los colores. El cliente es responsable de verificar que el producto instalado sea el correcto. Solicite las instrucciones de instalación. *Eláfono: Sub-base de 2 mm. de espesor a base de corcho 100% para instalar en corrientes de tráfico. Disponible en rollos de ≤32 x 2 m.